

万生弾性コート

万生弾性コートは、特殊架橋型100%のアクリル弾性エマルジョン樹脂をベースに作られており、その柔軟性により、コンクリートや、モルタル仕上面に発生するクラックによく追従します。また、低汚染性で汚れが付きにくく、防水性にすぐれ、壁面からの雨水を防ぎ、コンクリート等の劣化を防止します。

- 系統：特殊架橋型 アクリルエマルジョン樹脂をベースとした水性弾性塗料 ツヤあり
- 適合規格：JIS K 6909(防水型)規格品

■特長

- ホルムアルデヒド、有機リン系化合物、鉛、クロムなどの指定有害物質を含んでなく環境にやさしい安全設計。
- 水性で作業性に優れ、溶剤臭や引火の危険性がありません。
- 各種汚染物質付着の制御および、雨水による汚染物質の除去性能にすぐれるため、超低汚染性を発揮します
- 防藻・防カビ性にすぐれています。
- 透湿性を持ち内部の水分を外部に放出させます。
- 作業性が非常によく、きれいなパターンに下がります。
- 塗膜はすぐれた光沢をもち、光沢の保持性にすぐれています。
- 万生添加により優れた低臭と、人に安全、自然に優しい製品。



■被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ALC板など

■使用方法(外壁用途)

- 万生添加：15k入り缶に100ccを添加し、よく攪拌して使用してください。
- 素地調整：素地面を十分に乾燥させ水分8%以下、pH9.5以下にし
亀裂などはセメントフィラーかシーリング材で調整してください。
素地表面の清掃を行い清浄な面にしてください。
- 下 塗：033-1152エマルジョンクリアーシーラー弾性用を塗装してください。
- 上 塗：万生弾性コートをローラー、ハケを用いて仕上げてください。

臭いの程度	低臭	弱臭	有臭
耐用年数(目安)	5~7年		

使用上の注意事項

- (1) 気温5°C以下、湿度85%以上の時の施工はさけてください。
- (2) 塗装後降雨の恐れがある場合は施工を行わないでください。